


Test Method: LW06	شماره: ۱۴۱۳۸	کد فرم: LF51-00
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸	تاریخ انجام آزمایش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۷

شماره صفحه: ۱ از ۳

متقاضی: جناب آقای محسن ابراهیمی

نتیجه آنالیز XRD



Sample:	Major Phase(s)	Minor Phase(s)	Trace Phase(s)
1	Calcite (05-0586)	—	Quartz (33-1161)
Az : 20305-92552	CaCO ₃		SiO ₂
Date :			
28/1/2019			
kV = 40			
mA = 30			
Ka. = Cu			
Fil. = Ni			



کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد.	با توجه به عدم نمونه گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده نمونه های آزمایش شده می باشند.
عدم قطعیت اندازه گیری در فاصله اطمینان ۹۵٪ و K=2 محاسبه شده است.	گزارش آزمون نباید مجدداً کپی شود مگر اینکه به صورت کامل و از تمام صفحات باشد.
نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه حداکثر تا یک ماه نگهداری می شوند و عودت نمونه ها بعد از یک ماه امکان پذیر نمی باشد.	

آزمایشگاه / دفتر مرکزی: جاده دماوند، ترسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس

دفتر تهران: ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶، ساختمان ۲۴۵، طبقه سوم، واحد ۵

تلفن: ۰۲۲۳۰۵۹۸۷-۸ / ۰۲۲۳۰۵۹۸۷-۹ / ۰۲۲۳۲۴۸۲۰ / ۰۲۲۳۲۷۶۳۱ فکس: ۰۲۲۳۲۷۶۳۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲


www.binaloud.com office@binaloud.com

Test Method: LW06	شماره: ۱۴۱۳۸	کد فرم: LF51-00
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸	تاریخ انجام آزمایش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۷

شماره صفحه: ۲ از ۳

مقتضای: جناب آقای محسن ابراهیمی

نتیجه آنالیز XRD



Sample:	Major Phase(s)	Minor Phase(s)	Trace Phase(s)
2	Calcite (05-0586)	--	Quartz (33-1161)
Az : 20305-92553	CaCO ₃		SiO ₂
Date :			
28/1/2019			
kV = 40			
mA = 30			
Ka. = Cu			
Fil. = Ni			



کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد.	با توجه به عدم نمونه گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده نمونه های آزمایش شده می باشند.
عدم قطعیت اندازه گیری در فاصله اطمینان ۹۵٪ و K=2 محاسبه شده است.	گزارش آزمون نباید مجدداً کپی شود مگر اینکه به صورت کامل و از تمام صفحات باشد.
نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه حداکثر تا یک ماه نگهداری می شوند و عودت نمونه ها بعد از یک ماه امکان پذیر نمی باشد.	

آزمایشگاه / دفتر مرکزی: جاده دماوند، ترسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس

دفتر تهران: ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶، ساختمان ۲۴۵، طبقه سوم، واحد ۵

تلفن: ۰۲۲۳۰۵۹۸۷-۸ / ۰۲۲۳۰۵۹۸۷-۹ / ۰۲۲۳۲۴۸۲۰ / ۰۲۲۳۲۷۶۳۱ فکس: ۰۲۲۳۲۷۶۳۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲


www.binaloud.com office@binaloud.com

Test Method: LW06	شماره: ۱۴۱۳۸	کد فرم: LF51-00
تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸	تاریخ انجام آزمایش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۷

شماره صفحه: ۳ از ۳

مقتضای: جناب آقای محسن ابراهیمی

نتیجه آنالیز XRD



Sample:	Major Phase(s)	Minor Phase(s)	Trace Phase(s)
3	Calcite (05-0586)	Dolomite (36-0426)	—
Az : 20305-92554	CaCO ₃	CaMg(CO ₃) ₂	
Date :			
28/1/2019			
kV = 40			
mA = 30			
Ka. = Cu			
Fil. = Ni			

با تشکر
کانساران بینالود



کپی گزارش آزمون بدون مهر و امضا آزمایشگاه فاقد اعتبار می باشد.	با توجه به عدم نمونه گیری توسط آزمایشگاه، نتایج فقط بازگو کننده نمونه های آزمایش شده می باشند.
عدم قطعیت اندازه گیری در فاصله اطمینان ۹۵٪ و K=2 محاسبه شده است.	گزارش آزمون نباید مجدداً کپی شود مگر اینکه به صورت کامل و از تمام صفحات باشد.
نمونه های ارسال شده به آزمایشگاه حداکثر تا یک ماه نگهداری می شوند و عودت نمونه ها بعد از یک ماه امکان پذیر نمی باشد.	

آزمایشگاه / دفتر مرکزی: جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس

دفتر تهران: ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶، ساختمان ۲۴۵، طبقه سوم، واحد ۵

تلفن: ۰۲۲۳۰۵۹۸۷-۸ / ۰۲۲۳۰۵۹۸۷-۹ / ۰۲۲۳۲۴۸۲۰ / ۰۲۲۳۲۷۶۳۱ فکس: ۰۲۲۳۲۷۶۳۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲

www.binaloud.com office@binaloud.com